

石材用接着剤の新定番

墓石・灯籠

各種石材の接着

目地入れ

石材用接着剤 MGプロ

速硬化 弹性接着剤

無溶剤でニオイが少なく安心

低温時でも押し出しやすい

石材への汚染が少ない



松永トイシ株式会社



墓石・灯籠 各種石材の接着

目地入れ

MGプロ

速硬化 弹性接着剤

用 途

●墓石・灯籠など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂などには接着しません。

特 長

- 石材への汚染が少ない。
- 一液・常温速硬化タイプで使いやすい。
- 安心でニオイの少ない無溶剤タイプ。
- 硬化後はゴム状弾性体となり衝撃・振動に強く剥がれにくい。
- 墓石など各種石材に対して塗れ性、作業性に優れる。
- 垂れにくいマスチック型。
- 低温時でも押し出し性、硬化性に優れる。

使 用 方 法

①下地の油・ほこり・さびなどを取り除き、充分に乾燥させます。②ノズルで防湿膜を大きく破った後にノズル先端をカットし、カートリッジガンにセットし、塗布または充てんをして下さい。③接着の場合には塗布後速やかに圧着します。充てんの場合は、ヘラ押さえを直ちに行って下さい。④貼り合わせ後、充分圧着させ、よく養生して下さい。

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータ・各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任で判断の上、ご使用ください。また各種石材に対する事前確認を行い、問題のないことを確認の上、ご使用ください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

※詳細な内容が必要な場合には安全データシート (SDS) をご参照願います。

お求めは

性 状 及 び 性 能

■各種性状

主成分	变成シリコーン
外観	均一ペースト
粘度 (23°C)	500 Pa·s
密度 (23°C)	1.33 g/cm³
指触乾燥時間 (23°C 50% RH)	15 分
深部硬化性 (24h, 23°C 50% RH)	2.5mm 以上
へら直し可能時間 (35°C 85% RH)	5 分

■H型引張り接着強さ

50% モジュラス	1.1N/mm²
最大強度	1.2N/mm²
最大伸び	82%
破壊状態	CF

※被着材：アルマイタルアルミ(プライマー MP1000 使用)

■石材に対する接着性

石材種	最大強度及び破壊状態
黒御影石 × モルタル	1.3N/mm² CF
白御影石 × モルタル	1.3N/mm² CF
天然大理石 × モルタル	1.0N/mm² TCF

※接着剤の破壊状態 CF：凝集破壊、TCF：薄層凝集破壊

■各種石材に対する汚染性

石材種	汚染性
黒御影石	良好(汚染なし)
白御影石	良好(汚染なし)
天然大理石	良好(汚染なし)

【材 料 荷 姿】333mL カートリッジ

【有効期限】12か月(冷暗所保管時)

【JANコード】グレー：4901761-527101

ブラック：4901761-527118

発 売 元



松永トイシ株式会社

大阪市西区南堀江1丁目2番15号

TEL: 06-6538-1001(代)

製 造 元



セメダイン株式会社